

Code norm

NOCNSF-M1.c

Normblad: 1 / 2
september 2017

NORMEN

DICHT ASFALTBETON



Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 "mineralen" en werkgroep 5 "kunststof" ressorterend onder deze commissie.

Deel 1 - Materiaalaspecten

Deel 2 - Constructieve aspecten

Normatieve referentie: NOCNSF-M1.e

Kenmerk:

waterondoorlatende bitumineuze laag voor sportgebruik

Deel 1: Materiaalaspecten

Eigenschappen

Asfaltmengsels

bovenlaag	AC 8 Surf Sport
onderlaag	AC 16 Base Sport

Testmethode: NOCNSF-M1.e

Code norm

NOCNSF-M1.c

Normblad: 2 / 2
september 2017

NORMEN

DICHT ASFALTBETON



Deel 2: Constructieve aspecten

Eigenschappen

Laagdikte

toplaag nominaal 30 mm, +/- 5 mm
onderlaag nominaal 40 mm, +/- 5 mm

Testmethode:NEN-EN 12697-36 art. 4.1

Vlakheid

conform de uiteindelijk gewenste vlakheid

Testmethode:EN 13036-7

Aanleg

- uniforme oppervlaktetextuur
- de constructie dient uniform te zijn

Testmethode:CN/C1.3

Conditie

Klimatologische invloeden

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode:CN/CO.I