

NOCNSF-M4.b**Normblad: 1 / 2****2017-jan****INSTROOIZAND**

Deze norm is aangenomen door de Norm Commissie Sportvloeren van NOC*NSF. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 “mineralen” en werkgroep 6 “kunstgras” ressorterend onder deze commissie.

Kenmerk:

voor zandkunstgras tennisbanen

Eigenschappen**Vorm** $\geq 80\%$ bol, niet hoekig

Testmethode: EN 14955

Structuur

gesloten

Testmethode: EN 14955

Vreemde bestanddelen

geen

Testmethode: MN/Vb1.1

Slijtvastheid $\geq 25\%$

Testmethode: ISO 5074

Korrelafmeting

0 - 1 mm

Testmethode: EN 933-1

NOCNSF-M4.b

Normblad: 2 / 2

2017-jan

INSTROOIZAND



Eigenschappen

Korrelverdeling

> 2,0 mm	0%
> 1,0 mm	maximaal 5%
> 0,500 mm	minimaal 40%
> 0,315 mm	minimaal 85%
> 0,250 mm	minimaal 95%
> 0,125 mm	100%

Testmethode: EN 933-1

Conditie

Klimatologische invloeden

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: CN/CO.I